



DESCRIPCION

Es una pintura a base de caucho clorado, fácil de aplicar con un acabado fácil de limpiar y dar mantenimiento. Este producto puede ser utilizado para uso residencial o uso comercial. Forma una película completamente impermeable con muy buena adherencia a diferentes sustratos como blanqueado o cernidos texturizados, y buena resistencia al lavado con químicos para matar hongos o algas propios de piscinas o fuentes.



SUPERFICIE

Concreto, cernido, alizados y otras superficies como block y mampostería.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Limpiar la superficie (esta debe estar completamente libre de grasa y/o aceites), de existir grietas resanarlas, dejarlas secar y luego sellar previo a la aplicación. Eliminar las manchas de hongos y algas con una solución de cloro líquido al 15% y posteriormente lavar y enjuagar bien. Toda pintura desprendida deberá eliminarse. Si tiene pintura previa bien adherida, esta deberá ser lijada para un mejor anclaje de la pintura nueva.



APLICACION

Aplicar dos manos para dejar 3 a 6 mils de grueso de película seca, dejar secar durante por lo menos 4 horas entre mano y mano.

EQUIPO

Soplete convencional o airless, brocha o rodillo.



REDUCCION

De 10% - 15% de solvente mineral para aplicación con brocha o rodillo según la forma de aplicación. Si es con aspersión convencional diluir a 18 segundos en copa Zahn # 2 o 20%.



PROPIEDADES FISICAS

- VISCOSIDAD: 105 - 115 Ku
- PESO*GALON: 13.09 lb.
- SOLIDOS*PESO: 56%
- SOLIDOS*VOLUMEN: 31%
- RENDIMIENTO TEORICO:
(M²/galón a 1 mil *DFT): aprox. 46 m²/gl. a 1 milésima de espesor de película seca.



SECADO

A una temperatura de 25° C y una humedad relativa del 60% el secado al tacto es de aproximadamente 30 minutos.



DISPONIBILIDAD DE COLOR

Blanco, celeste y turquesa.



PRESENTACION

Cubeta de 5 Galones, 1 Galón.



ADVERTENCIAS

No se ingiera. El uso de este producto por niños, debe ser supervisado por adultos. No se deje al alcance de los niños. Conserve el envase cerrado cuando no esté en uso.



Facil Aplicación



Excelente Rendimiento

* Por sus siglas en inglés, grosor de película seca

Para más información:
Torre Platina, Centro de Negocios
51a. Ave. 16-62, Zona 10, 6to. Nivel
PBX: (502) 2421-6767
www.axalta-ca.com

