



Pintura Esmalte (Aceite) Prima Esmalte



interior - exterior



DESCRIPCION

Esmalte alquidálico de secado convencional con buen brillo y duración, recomendado para uso domestico interior y exterior. Se puede utilizar en superficies metálicas, paredes, puertas, baños y zócalos en general, donde se requiera duración y resistencia a la interperie.



SUPERFICIE

Acero, hierro, metales ferrosos, carton piedra, repello o fibrocemento, madera.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

HIERRO: Limpiar la superficie y quitar el óxido con medios mecánicos o con preparación manual con lija, cepillos de alambre o líquidos fosfatizantes quita óxido. Posterior a la preparación aplicar un anticorrosivo para mejorar la durabilidad del esmalte.

MADERA: Pulir y lijar.

MAMPOSTERIA Y CONCRETO: Limpiar la superficie, resanar las grietas, dejarlas secar y luego sellar.

PARA TODAS LAS SUPERFICIES: Deberá estar libre de grasa y/o aceites, para ello se debe de lavar con detergente (evite utilizar detergentes abrasivos) y enjuagar bien. Dejar secar. Eliminar las manchas de hongos con una solución de cloro líquido al 15%. Toda pintura desprendida deberá eliminarse. Si tiene pintura previa bien adherida, esta deberá ser lijada para un mejor anclaje de la pintura nueva.



APLICACION

Aplicar dos manos para dejar 3 mils de grueso de película seca, dejar secar durante por lo menos 4 horas entre mano y mano.

EQUIPO

Brocha, Rodillo o aspersion convencional.



REDUCCION

Con pistola diluir hasta 25-30 segundos copas ford No. 4 o con un 20% de solvente mineral o diluyente xilol. Para brocha 10% a 15% de solvente mineral.



PROPIEDADES FISICAS

- VISCOSIDAD: 95-105Ku, 25 °C.
- PESO*GALON: 8.68 lb., 25 °C.
- SOLIDOS*PESO: 31%
- SOLIDOS*VOLUMEN: 18%
- BRILLO: Brillante (95-100%, 60 °C)
- RENDIMIENTO TEORICO: (M2/galón a 1 mil DFT): aprox 27 m²/gl. a 1 milésima de espesor de película seca.



SECADO

A una temperatura de 25 °C y una humedad relativa del 60% el secado al tacto es de aproximadamente 3 horas, repintado 6 horas, curado 7 días.



DISPONIBILIDAD DE COLOR

Colores preparados y colores de línea.



PRESENTACION

Cubeta de 5 Galones, 1 Galón.



ADVERTENCIAS

Evite pintar sobre superficies muy calientes, guardar en lugar fresco y seco. No se ingiera. El uso de este producto por niños, debe ser supervisado por adultos. No se deje al alcance de los niños. Conserve el envase cerrado cuando no esté en uso.

- Facil Aplicación
- Excelente Brillo
- Excelente Cubrimiento
- Excelente Blancura

* Por sus siglas en inglés, grosor de película seca

Para más información:
Torre Platina, Centro de Negocios
5ta. Ave. 16-62, Zona 10, 6to. Nivel
PBX: (502) 2421-6767
www.axalia-ca.com

Acabados Arquitectónicos

